

**ЯССЯПЛАСТ 2 краска для потолка****ÄSSÄPLAST 2**  
Код 896 0201

<b>Тип</b>	Водоразбавляемая акрилатная краска.
<b>Область применения</b>	Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных поверхностей, гипсовых и древесноволокнистых плит внутри здания. Применяется также для ремонтной окраски ранее окрашенных поверхностей.  Применяется для окраски внутренних стен и потолков, от которых требуется высокая стойкость к износу и мытью. Применима также для окраски оцинкованных вентиляционных труб.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Расход</b>	На впитывающие поверхности – 5-7 м <sup>2</sup> /л. На невпитывающие поверхности – 9 -11 м <sup>2</sup> /л.
<b>Сухой остаток</b>	Ок. 35%, в зависимости от оттенка.
<b>Плотность</b>	Ок. 1,4 кг/л.
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится валиком, кистью или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,015" – 0,021". т.е. 0,380-0,530 мм. Допускается разбавлять на 0 -10% по объему.
<b>Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%</b>	От пыли – 30 мин. Следующий слой можно наносить через 2-4 часа.
<b>Блеск</b>	Совершенно матовый.
<b>Базис</b>	АР.
<b>Цвет</b>	Белый. Колеруется в светлые цвета по каталогам "Тиккурила Симфония". При колеровке употребляют только половину от указанного в рецептуре объема пигментных паст. Могут быть незначительные отклонения от цвета эталона.
<b>Стойкость к мытью</b>	Выдерживает более 2000 проходов щеткой.
<b>Химстойкость</b>	Выдерживает чистящие химикаты и слабые растворители, например, уайт-спирит.
<b>Термостойкость</b>	85°C.
<b>Хранение</b>	Защищать от мороза!
<b>Тара</b>	18 л.

**АО ТИККУРИЛА**

## ЯСЯПЛАСТ 2

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха и подложки должна быть выше +5°C, и относительная влажность воздуха менее 80%.
<b>Предварительная подготовка</b>	<b>Неокрашенная поверхность:</b> Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости выровнять поверхность шпатлевкой серии "Спаккели" или "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль удалить. Окрасить краской "Ясяпласт 2".  <b>Окрашенная ранее поверхность:</b> Поверхность вымыть разбавленным моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Твердую, глянцевую, окрашенную алкидной краской, поверхность отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Неровности выровнять шпатлевкой серии "Спаккели" или "Престо", высохшую поверхность отшлифовать и пыль удалить.
<b>Окраска</b>	Краску тщательно перемешать перед применением. При необходимости разводить водой. Наносить валиком, кистью или распылением в 1-2 слоя.
<b>Ремонтная окраска</b>	Ремонтную окраску покрытия из "Ясяпласт 2" можно производить водоразбавляемой краской такого же типа. См. пункт "Предварительная подготовка".
<b>Очистка инструментов</b>	Удалить лишнюю краску с инструмента и незамедлительно промыть водой. Успевшие подсохнуть остатки краски удалить моющим средством "Пенсселипесу".
<b>Уход</b>	Готовое покрытие рекомендуется очищать не ранее, чем через месяц после окраски.  Поверхность рекомендуется очищать нейтральным (pH 6-8) моющим раствором с помощью влажной мягкой губки или ткани. При этом необходимо придерживаться рекомендаций производителя по разбавлению моющего раствора. Поверхность не должна оставаться мокрой после мытья.  Готовое покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение одного месяца после окраски, поэтому не рекомендуется очищать его ранее окончания этого срока. Если придется очищать его раньше, чем через месяц после окраски, предпочтительно применять легкую очистку влажной мягкой тканью.
<b>ОХРАНА ТРУДА</b>	Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая лишнего, ненужного соприкосновения с материалом.  По краске имеется паспорт техники безопасности.
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.