

ЯССЯПЛАСТ 7 ремонтная краска**ÄSSÄPLAST 7**
Код 897 6001

| | |
|---------------------------|--|
| Тип | Матовая краска на чистом акрилатном связующем, не содержащая растворителей. |
| Область применения | Предназначена для первичной и ремонтной окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных поверхностей, гипсовых и древесноволокнистых плит внутри здания. Обладает хорошей адгезией к поверхностям, окрашенным ранее алкидной краской. Применяется для окраски внутренних стен и потолков, от которых требуется высокая стойкость к износу и мытью. |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| | |
|--|--|
| Расход | На впитывающие поверхности – 5-7 м ² /л. На невпитывающие поверхности – 9 -11 м ² /л. |
| Сухой остаток | Ок. 40%, в зависимости от оттенка. |
| Плотность | Ок. 1,3 кг/л. |
| Разбавитель | Вода. |
| Способ нанесения | Наносится валиком, кистью или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,015" – 0,021". т.е. 0,380-0,530 мм. Допускается разбавлять до 5% по объему. |
| Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50% | От пыли – 30 мин. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа. |
| Блеск | Матовый. |
| Базис | А. |
| Цвет | Колеруется в светлые цвета по каталогам "Тиккурила Симфония". |
| Стойкость к мытью | Выдерживает более 5000 проходов щеткой. |
| Химстойкость | Выдерживает чистящие химикаты и слабые растворители, например, уайт-спирит. |
| Термостойкость | 85°C. |
| Хранение | Защищать от мороза! |
| Тара | 18 л. |

ЯССЯПЛАСТ 7

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Предварительная подготовка | Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости выровнять поверхность шпатлевкой серии "Спаккели" или "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль удалить. При необходимости загрунтовать краской "Яссяпласт 3". Окрашенная ранее поверхность: Поверхность вымыть разбавленным моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Твердую, глянцевую, окрашенную алкидной краской, поверхность отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Неровности выровнять шпатлевкой серии "Спаккели" или "Престо", высохшую поверхность отшлифовать и пыль удалить. Окрасить краской "Яссяпласт 7" или, если необходимо, сначала загрунтовать краской "Яссяпласт 3". |
| Условия при окраске | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха и подложки должна быть выше +5°C, и относительная влажность воздуха менее 80%. |
| Окраска | Краску тщательно перемешать перед применением. При необходимости разводить водой. Наносить валиком, кистью или распылением в 1-2 слоя. |
| Ремонтная окраска | Покрытие из краски "Яссяпласт 7" можно красить водоразбавляемой краской того же типа. См. пункт "Предварительная подготовка". |
| Уход | Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеекрасочной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью. Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (рН 8-10). Соблюдать инструкции производителя моющего средства. После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой. |
| Очистка инструментов | Удалить лишнюю краску с инструмента и незамедлительно промыть водой. Успевшие подсохнуть остатки краски удалить моющим средством "Пенсселипесу". |
| ОХРАНА ТРУДА | Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая лишнего, ненужного соприкосновения с материалом. По краске имеется паспорт техники безопасности. |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство. |