

ЕВРО-12**EURO 12**
Код S81-серия

Тип	Полуматовая латексная краска на основе акрилового сополимера.
Область применения	Предназначена для высококачественной окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных, гипсокартонных, зашпатлеванных поверхностей в помещениях, требующих частого мытья, а также обоев, древесностружечных и древесноволокнистых плит. Особенно рекомендуется для коридоров, прихожих, кухонь и т.д. Можно наносить как на новые, так и на ранее окрашенные поверхности, в том числе на старую алкидную краску.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход на 1 слой	10–12 м ² /л на окрашенную поверхность, 8–10 м ² /л на зашпатлеванную поверхность, ДСП, ДВП, обои, 5–7 м ² /л на бетонную и оштукатуренную поверхность.
Сухой остаток	Около 49% в зависимости от цвета.
Плотность	Около 1,3 кг/л в зависимости от цвета.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой до 10% по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – 1 час. Межслойная выдержка – 1,5–2 часа.
Блеск	Полуматовый.
База	А и С.
Цвет	Колеруется по гамме «Тиккурила Симфония».
Стойкость к мытью	Хорошая. Выдерживает более 5000 проходов щеткой.
Термостойкость	Выдерживает 85 ⁰ С сухого тепла.
Хранение	Краску хранить и транспортировать при температуре выше 0°C, в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 3 года со дня изготовления.
Тара	0,9 л; 2,7 л; 9 л.

ЕВРО-12**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Предварительная подготовка	<p>Неокрашенную поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску, отшлифовать всю поверхность, пыль удалить. Меловую побелку и известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность водой со стиральным порошком, а затем чистой водой.</p> <p>Ранее окрашенную поверхность вымыть моющим средством Маалипесу, затем тщательно промыть водой. Твердую глянцевую окрашенную поверхность шлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить.</p>
Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее +5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
Окраска	Краску перед употреблением перемешать, а при необходимости разбавить водой не более чем на 10% по объему. Краску наносить кистью, валиком или краскораспылителем на чистую сухую поверхность.
Очистка инструментов	Малярные инструменты очищают водой.
ОХРАНА ТРУДА	Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Работу рекомендуется выполнять, избегая длительного ненужного соприкосновения с краской.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовым мусором. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.
Изготовитель	ООО «Тиккурила», Санкт-Петербург 380-3399, 701-4419, 380-3833 e-mail: sales@finncolor.ru http: www.tikkurila-spb.ru