

ФИННСЕКО-КОР противокоррозионная краска**FINNSECO-KOR**

Код 001 6350

Тип	Однокомпонентная полимермодифицированная цементная краска с содержанием противокоррозионного пигмента.
Область применения	Предназначена для противокоррозионной защиты раскрытой долблением и очищенной от ржавчины стальной арматуры при ремонте бетонных конструкций. Применяется для ремонта жилых, торговых, промышленных, складских и т.п. зданий.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	2 кг на 12-15 пог. м арматуры диаметром 10 мм.
Плотность	1,6- 1,7 кг/л готовой смеси.
Разбавитель	Вода. См. инструкцию по применению.
Способ нанесения	Наносить кистью.
Жизнеспособность при +20°C	Ок. 1 часа.
Отверждение	Необходимый ремонт растворами "Финнсеко" можно производить через 1 ч. после защиты арматуры.
Цвет	Оранжевый.
Хранение	Хранить в сухом помещении (не на земле), не допуская увлажнения.
Тара	Мешок по 2 кг в 2-литровом сосуде смешивания.

ФИННСЕКО-КОР противокоррозионная краска**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

- Условия при обработке** Температура воздуха, краски и подложки должна быть выше +5°C. Избегать нанесения краски в жаркую погоду под прямым солнцем.
- Предварительная подготовка** Обрабатываемую арматуру раскрыть долблением так, что возможна противокоррозионная защита и ее задней части (не менее 15 мм или диаметр стали в 1,5 раза). Очистить арматуру минимум до степени снятия ржавчины St 2. Остатки долбления и шлифовки тщательно удалить.
- Окраска** Порошок "Финнсеко-КОР" развести в чистой воде в соотношении смешивания 1 кг порошка на 0,4- 0,45 л воды. Тщательно смешать в однородную массу. Выдержать массу минут 5 перед повторным перемешиванием и началом работ.
- Приготавливать только такое количество смеси, которое может быть израсходовано в течение жизнеспособности, т.е за один час.
- Окраску производить на чистую и сухую арматуру кистью в 2 слоя. Второй слой можно наносить после первого высыхания до отлипа. Суммарная толщина слоев ок. 2 мм.
- Очистка инструментов** Рабочий инструмент незамедлительно промыть водой
- ОХРАНА ТРУДА** Содержит цемент и бариевый пигмент.
ВРЕДНОЕ ВЕЩЕСТВО. ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ ВДЫХАНИИ И ГЛОТАНИИ. РАЗДРАЖАЕТ ГЛАЗА, ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ И КОЖУ.
- Избегать вдыхания пыли. Попавшие в глаза брызги незамедлительно промыть обильной водой в течение 15 минут и прибегнуть к медицинской помощи. Носить защитные перчатки и очки или маску.
- ВНИМАНИЕ!** Число pH готовой к применению смеси высокое, примерно 12-13.
- На краску имеется паспорт техники безопасности.
- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** Жидкие остатки передать в место сбора вредных веществ. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.