

ФИННСЕКО ПОЛИТОП отделочный раствор**FINNSECO POLYTOP**

Код 001 6353, -6354

Тип	Однокомпонентный полимермодифицированный цементный раствор с максимальной зернистостью 0,6 мм.
Область применения	Специальный отделочный раствор для чистого, обработанного, например, пескоструйкой бетона, который надежно защищает бетон от карбонизации и влаги, и создает ровную подложку для последующего покрытия. Применяется также для выравнивания неокрашенных бетонных цоколей и цоколей из газобетонных блоков. Применяется для ремонта жилых, торговых, промышленных, складских и т.п. зданий.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	Ок. 4 кг/м ² (в слой толщиной ок. 2 мм).
Плотность	2-2,1 кг/л готовой смеси.
Разбавитель	Вода. См. инструкцию по применению.
Способ нанесения	Распылением растворонасосом или вручную – стальной теркой или теркой из ячеистой резины. При распылении – размер сопла мин. 7 мм.
Жизнеспособность	Ок. 1 часа.
Отверждение	Дополнительный уход (увлажнение) продолжать в течение 2-4 суток в зависимости от толщины слоя и условий во время работ. Покрытие производить не раньше 2 суток от заканчивания увлажнения согласно инструкции по применению самого покрытия.
Прочность на сжатие, MN/м²	Примерно 39 (28 суток).
Прочность на растяжение при изгибе, MN/м²	Примерно 7 (28 суток). (Требование: $\geq 4,0$).
Прочность сцепления, MN/м²	Примерно 3 (после 100-кратного замораживания-размораживания). (Требование: $> 1,50$).
Усадка	Примерно 0,8 (28 суток). (Требование: $\leq 1,2$).
Цвет	Серый "под бетон" и белый.
Хранение	Хранить в сухом помещении, не допускать увлажнения.
Тара	Мешки по 25 кг.

ФИННСЕКО ПОЛИТОП

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при ремонте	Температура воздуха, раствора и подложки должна быть выше +5 °С. Избегать нанесения раствора в жару и под прямым воздействием солнечных лучей.
Предварительная подготовка	<p>Старое покрытие или краску удалить пескоструйкой. Поврежденный и отслаивающийся бетон удалить, ржавую арматуру раскрыть долблением и очистить минимум до степени снятия ржавчины St 2.</p> <p>Остатки шлифовки и долбления тщательно удалить. Очищенную арматуру обработать противокоррозийной краской "Финнсеко-КОР", нужную заделку произвести ремонтными растворами "Финнсеко" согласно инструкции по применению. Для выравнивания цоколей из газобетонных блоков можно применять также отделочный раствор "Финнсеко Политоп", разбавленный небольшим количеством воды.</p>
Покрытие	<p>Ремонтируемый участок тщательно увлажнить уже в предыдущий день, повторить увлажнение за 1-2 часа перед началом работ. Когда увлажненный ремонтируемый участок больше не блестит, приступить к работе.</p> <p>Порошок "Финнсеко Политоп" развести в чистой воде из расчета 25 кг порошка на 4,5-5 л воды. Тщательно перемешать до однородного состояния, например, дрелью, оснащенной мешалкой. Выдержать массу минут 10 перед повторным перемешиванием и началом работ.</p> <p>"Финнсеко Политоп" либо распыляется на поверхность и выравнивается стальной теркой или теркой из ячеистой резины в слой 2-3 мм, либо наносится вручную теркой из ячеистой резины толщиной слоя также 2-3 мм. В зависимости от температуры и влажности воздуха нанесенный раствор слегка затирается через 10-40 минут после нанесения.</p> <p>Смешивать за раз только такое количество раствора, которое может быть израсходовано за час.</p>
Дополнительный уход	Отремонтированный участок либо увлажняют водой (распылением), либо покрывают полимерной пленкой на 2-4 суток в зависимости от условий во время работ.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты незамедлительно вымыть водой.
ОХРАНА ТРУДА	<p>Содержит цемент.</p> <p>РАЗДРАЖАЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО. РАЗДРАЖАЕТ ГЛАЗА, ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ И КОЖУ. Избегать вдыхания пыли. Попавшие в глаза брызги незамедлительно смыть большим количеством воды и прибегнуть к медицинской помощи. Носить защитные перчатки и очки или маску.</p> <p>ВНИМАНИЕ! Значение pH готовой смеси высокое, примерно 12-13.</p> <p>На раствор имеется паспорт техники безопасности.</p>
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Отвердевшие остатки и пустую тару можно выбросить на свалку.