

ФИННСЕКО цементная краска**FINNSECO sementtimaali**

Код 001 6366

Тип	Неорганическая цементная краска.
Область применения	Предназначена для окраски бетонных, кирпичных, керамзито-бетонных и т.п. твердых и чистых каменных поверхностей. Применяется для окраски фасадов жилых, торговых, промышленных складских и т.п. помещений, нижних поверхностей балконных платформ, опорных стен, холодных конструкций и т.д.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	0,5-0,7 кг/м ² (на двуслойное покрытие).
Плотность	1,5-1,6 кг/л готовой смеси.
Разбавитель	Вода. См. инструкцию по применению.
Способ нанесения	Наносить щеткой и валиком.
Жизнеспособность при +23°C	Отверждение – ок. 1 ч.
Высыхание	На отлип – 1-2 ч. Следующий слой можно наносить после схватывания первого с подложкой. См. инструкцию по применению.
Блеск	Совершенно матовый.
Цвет	Под "белый цемент".
Атмосферостойкость	Хорошая, также в морской среде. Не предотвращает проникновения водяного пара.
Хранение	Хранить в сухом помещении, не допускать увлажнения.
Тара	Мешок по 20 кг.

ФИННСЕКО цементная краска**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при окраске	Температура воздуха, краски и подложки должна быть выше +5°C. Окраску цементной краской "Финнсеко" нельзя производить во время дождя или перед дождем.
Предварительная подготовка	<p>Подложка должна быть исправной, прочной, чистой и хорошо впитывающей, а также очищенной от органических красок. Неокрашенные поверхности очистить от грязи, посторонних включений и солей. Залитые в опалубку бетонные поверхности обработать механически, например, сухой или мокрой пескоструйкой, для создания достаточного профиля и удаления стеклообразного, глянцевого цементного камня с поверхности. Удалить цементный клей, например, пескоструйкой, стальной щеткой механическим способом или гидropескоструйной промывкой.</p> <p>Ранее окрашенные поверхности: С поверхности полностью удалить органическую краску. Метод удаления выбирается в зависимости от прочности подложки и типа удаляемой краски (например, мокрая пескоструйка, горячая промывка под давлением, гидро-пескопромывка). Треснувший, слабо держащийся, хрупкий бетон удалить. Проверить состояние швов бетонных блоков, устранить дефекты. Возможные трещины у арматуры раскрыть долблением или шлифовальной машиной с диском и фланцем и т.п. Очистить раскрытую арматуру от ржавчины минимум до степени снятия ржавчины St 2. Очищенную арматуру покрыть противокоррозионной краской "Финнсеко-КОР" и необходимую заделку произвести ремонтным раствором "Финнсеко" согласно инструкции по применению. Предварительную подготовку поверхностей, содержащих асбест, следует проводить, используя средства защиты для работы с канцерогенными веществами. Окрашиваемую подложку тщательно увлажнить уже в предыдущий день, а также за 1-2 часа до начала работ.</p>
Окраска	<p>Цементную краску "Финнсеко" развести в чистой воде в соотношении смешивания 20 кг порошка на 10,5-11,5 л воды. Тщательно смешать в однородную массу. Выдержать массу минут 10 перед повторным перемешиванием и началом работ.</p> <p>Окраску производить щеткой или валиком в 2 слоя. Второй слой можно наносить на следующий день на увлажненную водой поверхность.</p>
Внимание!	<p>Для достижения однородного конечного результата количество воды и время смешивания во всех замесах должны быть всегда одинаковыми. Предварительно спланировать место рабочих швов, например, в углах здания, за водосточными трубами или по линии окон.</p> <p>Во избежание слишком быстрого высыхания покрытия, краску не рекомендуется наносить под прямым солнцем. Для обеспечения надежного схватывания требуется достаточно длительное увлажнение водяным распылением.</p> <p>Цементную краску нельзя наносить на сухую поверхность.</p>
Ремонтная окраска	Для ремонтной окраски поверхности, окрашенной цементной краской "Финнсеко", применима та же цементная краска "Финнсеко", а также "Кивитекс" силикатная краска или фасадная краска "Кивисил". Поверхность можно покрывать цементным покрытием "Финнсеко С" или известково-цементным покрытием "Финнсеко КС".
Очистка инструментов	Рабочие инструменты незамедлительно промыть водой.
Уход	<p>Очистку производить не ранее, чем через месяц после окраски осторожной промывкой под давлением без применения моющих средств. На поверхности может остаться след от мытья и, поэтому, рекомендуется отделить участок мытья по линиям конструкции для того, чтобы сделать его незаметным. Очистку от отдельных, не прилипших к поверхности, загрязнений производить сухой очисткой с помощью мягкой щетки или ткани, избегая натирания. Плесень устранить средством "Хомеенпойсто", после чего тщательно промыть поверхность чистой водой. Внимание! После применения "Хомеенпойсто" поверхность всегда нуждается в окраске.</p>
ОХРАНА ТРУДА	<p>Содержит цемент. АГРЕССИВНОЕ ВЕЩЕСТВО. РАЗДРАЖАЕТ ГЛАЗА, ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ И КОЖУ. Не вдыхать пыли. Попавшие в глаза брызги незамедлительно смыть большим количеством воды и прибегнуть к медицинской помощи. Носить защитную одежду, перчатки и очки или маску.</p> <p>ВНИМАНИЕ! Значение pH готовой к применению смеси высокое, примерно 12-13. На краску имеется паспорт техники безопасности.</p>
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Отвердевшие остатки и пустую тару можно выбросить на свалку.