

МААЛАРИН ВАЛКОЛАККА**MAALARIN VALKOLAKKA**

Код 400- и 470-серия

Тип	Тиксотропная алкидная краска.
Область применения	Предназначена для окраски деревянных, древесностружечных и древесноволокнистых поверхностей внутри зданий. Применяется для окраски дверей, оконных рам и мебели.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	10-12 м ² /л.
Сухой остаток	64%.
Плотность	1,1 кг/л.
Разбавитель	Уайт-спирит 1050 и Растворитель 1032.
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – около 4 часов. Следующий слой можно наносить через сутки. Поверхность считается готовой к эксплуатации через сутки.
Блеск	Глянцевый (400-), полуматовый (470-).
Базис	А и С.
Цвет	Согласно каталогам «Тиккурила Симфония».
Износостойкость	Хорошая.
Стойкость к мытью	Устойчива к обычным моющим средствам.
Химстойкость	Выдерживает скипидар, уайт-спирит, неустойчива, например, к нитрорастворителям. Выдерживает растительные, животные и смазочные масла.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.
Тара	Базис А: 0,9 л и 2,7 л, 9 л, (глянцевая белая краска также по 0,225 л). Базис С: 0,9 л.

МААЛАРИН ВАЛКОЛАККА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше +5°C, а относительная влажность воздуха менее 80%. В случае, если работы проводятся при температуре ниже +23°C и влажности выше 50%, время высыхания увеличивается!
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Обезжирить и очистить поверхность от грязи и пыли. Загрунтовать грунтовкой "Еху" или "Отекс". Ранее окрашенная поверхность: Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить скребком. Всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Выправить неровности алкидной шпатлевкой "Спаккели". Высохшую шпатлевку отшлифовать и пыль от шлифовки удалить. При необходимости загрунтовать грунтовкой "Еху" или "Отекс".
Окраска	"Мааларин Валколакка" обычно не перемешивают. Если перемешивание требуется, например, при разбавлении, краска должна постоять некоторое время для восстановления тиксотропности, нужной для нанесения кистью. При необходимости для нанесения кистью разбавить краску уайт-спиритом, а для распыления – растворителем 1032. Наносить краску кистью, валиком или распылением в 1-2 слоя.
Ремонтная окраска	Поверхность, ранее окрашенную краской "Мааларин Валколакка" можно окрашивать краской "Мааларин Валколакка". См. пункт "Предварительная подготовка".
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть Уайт-спиритом 1050 или мощим средством "Пенсселипесу".
Уход	Избегать применения мощим средств и сильной очистки свежеекрасшенной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью. Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6-8) мощимми средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными мощимми средствами (рН 8-10). После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.
ОХРАНА ТРУДА	Содержит алифатический уайт-спирит. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать эффективный воздухообмен. По краске имеется паспорт техники безопасности.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или в почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.