

**МАГНЕТИК****MAGNETIC**  
Код 001 5800**Тип**

Водоразбавляемая краска специального применения для внутренних работ. Благодаря особым свойствам краски, магнитная крошка схватывается с окрашенной поверхностью.

**Область применения**

Применяется для окраски стен в сухих помещениях. Наносится на бетонные, зашпатлеванные, гипсовые и древесностружечные поверхности.

Для получения желаемого цвета на ранее окрашенную краской "Магнетик" поверхность наносится 1-2 слоя водорастворимой краски для сухих внутренних помещений.

Слишком толстый слой поверхностной краски ослабляет магнитные действия краски "Магнетик".

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

|  |  |
|--|--|
| <b>Расход</b>  | ок. 1,5 м <sup>2</sup> / л (трехслойная окраска) |
| <b>Плотность</b>   | Прибл. 2,60 кг/л.                                |
| <b>Разбавитель</b>   | -  |
| <b>Способ нанесения</b>  | Наносится валиком с коротким ворсом или кистью.  |
| <b>Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%</b> | 24 часа.   |
| <b>Цвет</b>  | Серый.   |
| <b>Хранение</b>  | Защищать от мороза.                              |
| <b>Тара</b>  | 0,5 л.   |
| <b>Блеск</b>   | Матовый.   |

## МАГНЕТИК

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Условия при окраске</b>        | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и ее температура не ниже +10°C. При этом температура воздуха в помещении должна быть выше +5°C и относительная влажность воздуха менее 80%.  |
| <b>Предварительная подготовка</b> | <p><b>Неокрашенная поверхность:</b><br/>Очистить поверхность от грязи и пыли, при необходимости удалить отслаивающуюся краску. При необходимости выровнять поверхность шпатлевкой серии "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль удалить.</p> <p>Прогрунтовать неокрашенную поверхность, используя, например, "Луя универсальная грунтовка".</p> <p><b>Ранее окрашенные поверхности:</b><br/>Вымыть поверхность разбавленным раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Ранее окрашенную глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить.</p> <p><b>Окраска:</b><br/>Краску рекомендуется тщательно перемешивать перед нанесением, а также периодически во время проведения работ.</p> <p>Окрасить поверхность в три гладких слоя валиком с коротким ворсом или кистью; наносить краску в достаточном количестве. Магнитные свойства краски лучше у гладкого покрытия. Для повышения гладкости покрытия "Магнетик" можно наносить валиком и сразу после этого выравнивать стальным шпателем. Дать поверхности высохнуть в течение 24 часов между покрытиями.</p> <p>Обратить внимание на расход краски – приблизительно 1 л краски на 1,5 м<sup>2</sup> при нанесении в три слоя.</p> <p>Покрывную окраску в желаемый цвет можно провести через сутки, после нанесения "Магнетик".</p> |
| <b>Очистка инструментов</b>       | Удалить излишки краски и тщательно промыть рабочие инструменты водой. Рекомендуется также тщательно промыть раковину, чтобы железные компоненты краски не воздействовали на поверхность раковины.   |
| <b>Уход</b>                       | <p>Для обеспечения полного высыхания окрашенной поверхности очистку рекомендуется проводить не раньше, чем через месяц после нанесения покрывной краски.</p> <p>Для очистки рекомендуется использовать сухую очистку мягкой щеткой, тряпкой для удаления пыли или пылесосом. Использование влажных средств очистки могут оставить следы на окрашенной поверхности.</p> <p>Первые недели после окраски поверхность очищать осторожно, так как в нормальных условиях покрытие достигает своей окончательной твердости и износостойкости через месяц после нанесения. Применять сухую очистку мягкой щеткой, тряпкой для удаления пыли или пылесосом.</p>  |
| <b>ОХРАНА ТРУДА</b>               | <p>Работу выполнить с осторожностью и тщательностью, избегая длительного ненужного соприкосновения с материалом.</p> <p>По краске имеется паспорт техники безопасности.</p>   |
| <b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>    | Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.  |