

НОВАПЛАСТ 12**NOVAPLAST 12**

Код 877-серия

Тип	Водоразбавляемая полимерная краска, не содержащая растворителей.
Область применения	Предназначена для окраски бетонных, оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей, гипсовых и древесностружечных и древесноволокнистых плит внутри помещения. Применима также для ремонтной окраски ранее окрашенных поверхностей. Применяется для окраски стен и потолков в сухих помещениях.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	На впитывающие поверхности – 5-7 м ² /л. На невпитывающие поверхности – 9-11 м ² /л.
Сухой остаток	Ок. 38 %.
Плотность	Ок. 1,3 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,017" – 0,021". Допускается разбавить до 10 % по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – 30 минут. Нанесение следующего слоя можно производить через 1-2 часа.
Блеск	Полуматовый.
Базис	А.
Цвет	Колеруется в светлые цвета каталогов "Тиккурила Симфония".
Химстойкость	Выдерживает чистящие химикаты и слабые растворители, например, уайт-спирит.
Термостойкость	85°C сухого тепла.
Стойкость к мытью	Выдерживает более 5000 проходов щеткой.
Хранение	Защищать от мороза.
Тара	18 л.

НОВАПЛАСТ 12

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5°C, и относительная влажность воздуха менее 80%.
Предварительная подготовка	<p>Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости выправить поверхность шпатлевкой серии "Спаккели" или "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль удалить. При необходимости загрунтовать краской "Новопласт 2".</p> <p>Ранее окрашенная поверхность: Вымыть поверхность разбавленным моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Твердую, глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Выправить неровности шпатлевкой серии "Спаккели" или "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль удалить. При необходимости загрунтовать краской "Новопласт 2".</p>
Окраска	Краску тщательно перемешать перед применением. При необходимости разбавить водой. Наносить валиком, кистью или распылением в 1-2 слоя.
Ремонтная окраска	Окрашенные краской «Новопласт 12» поверхности возможно перекрасить соответствующей по типу водоразбавляемой краской. См. пункт "Предварительная подготовка".
Очистка инструментов	Удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно промыть водой или моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	<p>Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеекрасочной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью.</p> <p>Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8-10). После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.</p>
ОХРАНА ТРУДА	<p>Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного ненужного соприкосновения с материалом.</p> <p>По краске имеется паспорт техники безопасности.</p>
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.