

НОВАПЛАСТ 7**NOVAPLAST 7**
Код 834-серия

Тип	Водоразбавляемая полимерная краска, не содержащая растворителей.
Область применения	Предназначена для окраски бетонных, оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей, гипсовых и древесностружечных и древесноволокнистых плит внутри помещения. Применима также для ремонтной окраски ранее окрашенных поверхностей. Применяется для окраски стен и потолков в сухих помещениях.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	На впитывающие поверхности – 5-7 м ² /л. На невпитывающие поверхности – 9-11 м ² /л.
Сухой остаток	Ок. 42 %.
Плотность	Ок. 1,3 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится кистью, распылением или валиком. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,017" – 0,021". Допускается разбавить до 10 % по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – 30 минут. Нанесение следующего слоя можно производить через 1-2 часа.
Блеск	Матовый.
Базис	А и С.
Цвет	Колеруется в цвета каталогов "Тиккурила Симфония".
Химстойкость	Выдерживает очистительные химикаты и слабые растворители, например, уайт-спирит.
Термостойкость	85°C сухого тепла.
Стойкость к мытью	Выдерживает более 2000 проходов щеткой.
Хранение	Защищать от мороза.
Тара	Базис А: 2,7 л, 9 л, 18 л. Базис С: 9 л, 18 л.

НОВАПЛАСТ 7

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5°C, и относительная влажность воздуха менее 80%.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости выправить поверхность шпатлевкой серии "Спаккели" или "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль удалить. Окрасить краской "Новапласт 7" или загрунтовать грунтовкой "Новапласт 2". Ранее окрашенная поверхность: Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Твердую, глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Выправить неровности шпатлевкой серии "Спаккели" или "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль удалить. При необходимости загрунтовать поверхность грунтовкой "Новапласт 2".
Окраска	Краску тщательно перемешать перед применением. При необходимости разбавить водой. Наносить валиком, кистью или распылением в 1-2 слоя.
Ремонтная окраска	Окрашенные краской «Новапласт 7» поверхности возможно перекрасить соответствующей по типу водоразбавляемой краской. См. пункт "Предварительная подготовка".
Очистка инструментов	Удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно промыть водой или моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	Окрашенная поверхность достигает своей окончательной износостойкости и химстойкости в течение примерно двух недель после окраски. В данный период рекомендуется избегать сильной очистки поверхности. При необходимости очищать поверхность легкой очисткой влажной тряпкой. Спустя месяц поверхность можно очищать влажной губкой или тряпкой. Загрязнения на поверхности можно очищать намоченной нейтральным моющим раствором (рН 6-8) тканью или губкой. Придерживаться инструкций производителя моющего средства. После очистки поверхность высушить.
ОХРАНА ТРУДА	Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного ненужного соприкосновения с материалом. По краске имеется паспорт техники безопасности.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.