

МАСЛЯНАЯ ГРУНТОВКА**ÖLJYRONJA**
Код 206-серия

Тип	Алкидная грунтовка на масляной основе для наружных работ.
Область применения	Предназначена для грунтования деревянных поверхностей под масляные или акрилатные краски. Применяется также для грунтования ранее окрашенных поверхностей. В случае, если поверхность окрашена акрилатной краской, на "Масляную грунтовку" следует наносить акрилатную покрывную краску. Применяется для окраски стен, оконных рам, перил и заборов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	На пиленую поверхность 5-8 м ² /л. На строганую поверхность и бревна 8-10 м ² /л.
Сухой остаток	56 %.
Плотность	1,4 кг/л.
Разбавитель	Уайт-спирит 1050.
Способ нанесения	Наносится кистью.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	Следующий слой можно наносить через сутки. На время высыхания влияют условия окраски, впитываемость подложки и толщина слоя.
Блеск	Матовый.
Базис	AP и C.
Цвет	Белый базис AP и базис C можно колеровать по рецептуре для наружной окраски в оттенок, близкий к цвету покрывной краски. Цвет не является точным.
Хранение и транспортировка	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. В неплотно закрытой или неполной таре грунтовка не выдерживает длительного хранения.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.

МАСЛЯНАЯ ГРУНТОВКА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при грунтовании	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, т.е. влажность дерева не должна превышать 20%. Во время обработки и высыхания грунтовки температура должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха менее 80%.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли, плесени и посторонних включений. Отгрунтовать поверхность в возможно ранней стадии строительства грунтовочным составом "Валтти-Похьюсте". Защитить ржавеющие металлические детали противокоррозионной грунтовкой "Ростекс". Очистить сучки от смолы и защитить их лаком "Оксалакка". Ранее окрашенная поверхность: Слабодержащуюся краску удалить скребком и очистить поверхность металлической щеткой. Покрытые плесенью поверхности промыть составом "Хомеенпойсто" или "Техопесу", согласно инструкции по применению. Очищенную до чистого дерева поверхность отгрунтовать составом "Валтти-Похьюсте".
Обработка	Грунтовку тщательно перемешать и нанести на поверхность в один слой. Торцевые концы древесины обработать с особой тщательностью. В случае, если ранее окрашенная поверхность находится в хорошем состоянии, достаточно обработать только участки, где видно чистое дерево. Покрывную окраску рекомендуется производить как можно скорее после грунтования и не позднее, чем через 6-10 месяцев.
Очистка инструментов	Рабочий инструмент промыть Уайт-спиритом 1050 или средством "Пенсселипесу".
ОХРАНА ТРУДА	Содержит алифатический уайт-спирит, толилфлуанид и метилэтилкетоксим. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. ВРЕДНОЕ ДЛЯ ВОДНЫХ ОРГАНИЗМОВ. МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ДОЛГОВРЕМЕННОЕ НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДНУЮ СИСТЕМУ. Не вдыхать паров растворителей. Организовать эффективный воздухообмен. При проглатывании внутрь незамедлительно обратиться к врачу и показать данную спецификацию или этикетку. Не допускать попадания в канализацию. На "Масляную грунтовку" имеется паспорт техники безопасности. Из-за опасности сомовоспламенения пропитанные грунтовкой тряпки и пыль от шлифовки следует до уничтожения хранить в воде, просушить на открытом воздухе, либо незамедлительно сжечь.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.