

ПУНАМААЛИ краска на масляной основе**ÖLJYPOHJAINEN PUNAMAALI**
Код 006 5600

Тип	Водоразбавляемая краска на основе льняного масла. В качестве пигментов применяются, например, атмосферостойкие железокислы. "Пунамаали" образует дышащее стойкое покрытие.
Область применения	Предназначена для окраски наружных пиленых и бревенчатых поверхностей, а также для ремонта и перекраски поверхностей, ранее окрашенных краской на красной охре. Применяется для окраски пиленых и грубобревенчатых наружных стен жилых и общественных зданий.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	На пиленую или шероховатую бревенчатую поверхность – 4-6 м ² /л.
Сухой остаток	Ок. 19%.
Плотность	1,2 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится синтетической щеточной кистью.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	4 часа. Следующий слой рекомендуется наносить через сутки.
Блеск	Совершенно матовый.
Цвет	Цвет натуральной красной охры (0384-каталог "Краски для наружных работ").
Атмосферостойкость	Хорошая, также в промышленно-индустриальной среде.
Хранение	Защищать от мороза.
Тара	10 л, 20 л.

ПУНАМААЛИ краска на масляной основе**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха во время работ и высыхания должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха менее 80%.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи, пыли и слабодержащихся древесных волокон. Удалить смолу с поверхности сучков с помощью стального скребка. Защитить поддающиеся ржавлению металлические поверхности противокоррозионной грунтовкой "Ростекс". Ранее окрашенная поверхность: С ранее окрашенной поверхности удалить старую краску скребком и корщеткой, очистить от пыли. Защитить поддающиеся ржавлению металлические поверхности противокоррозионной грунтовкой "Ростекс".
Окраска	Перед применением краску тщательно перемешать и, если необходимо, разбавить водой. Наносить краску обильным количеством в 1-2 слоя с помощью щеточной кисти. Во избежание разнооттеночности запастись достаточным количеством краски, необходимым для окраски целой поверхности.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой.
ОХРАНА ТРУДА	Состав краски не предполагает особых мер предосторожности. Работу выполнять с тщательностью, избегая лишнего соприкосновения с материалом. На краску имеется паспорт техники безопасности.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.