

**ПАНЕЛИ-ЯССЯ ТИТАН****PANEELI-ÄSSÄ TITAN**

Код 005 3165

<b>Тип</b>	Полуматовый лак на чистом акрилатном связующем для внутренних работ. Благодаря неорганическому компоненту, эффективно отталкивающему УФ-излучение солнца, лак придает долговечную защиту от потемнения древесины.
<b>Область применения</b>	Предназначен для лакировки поверхностей из светлых пород дерева, например, стен, потолков и дверей. Высохшее лаковое покрытие имеет светлый оттенок. Не применять для лакировки поверхностей из темных пород дерева, мореных поверхностей, полов и мебели. На стены и потолки из темных пород дерева или защитной лакировки мореных поверхностей применять лак "Панели-Ясса" или "Кива", а для лакировки полов – "Паркетти-Ясса".  Применять для панельных стен и потолков, бревен, дверей и других поверхностей из светлых пород дерева.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Расход</b>	На строганую поверхность 8-12 м <sup>2</sup> /л.
<b>Сухой остаток</b>	24 %.
<b>Плотность</b>	ок. 1,0 кг/л.
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью или распылением.
<b>Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%</b>	От пыли – ок. 30 минут. Нанесение следующего слоя или шлифовку можно производить через 2-3 часа. Сухой для эксплуатации через сутки. Лаковая пленка достигает своей окончательной твердости через примерно 2 недели. В данный период избегать сильной нагрузки и очистки.
<b>Блеск</b>	Полуматовый.
<b>Хранение</b>	Защищать от мороза.
<b>Тара</b>	1 л, 3 л, 10 л.

## ПАНЕЛИ-ЯССЯ ТИТАН

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Условия при лакировке** Лакируемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше +10°C и относительная влажность воздуха менее 80%.
- Предварительная подготовка**
- Новая деревянная поверхность:**  
Очистить поверхность от пыли и грязи. Увлажнить поверхность для того, чтобы волокна древесины поднялись. Дать высохнуть и отшлифовать.
- Ранее лакированная поверхность:**  
Вымыть поверхность щелочным моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Отслаивающийся и растрескивающийся лак полностью удалить скребком. Всю поверхность отшлифовать шлифбумагой, пыль от шлифовки удалить.
- Лакировка**
- Перед применением и время от времени в течение работ лак тщательно перемешивать с целью обеспечения равномерного размешивания пигментного концентрата и матирующего компонента в нем. При необходимости развести водой. Наносить состав 2 слоями по направлению волокон дерева. Лакировку рекомендуется производить непрерывно по всей поверхности, во избежание образования видных стыков. После нанесения первого слоя лака поверхность слегка отшлифовать.
- Ремонтная лакировка:**  
Ранее лакированную лаком "Панели-Ясса Титан" поверхность можно лакировать опять этим же лаком "Панели-Ясса Титан".
- Очистка инструментов** Рабочие инструменты промыть водой или моющим средством "Пенсселипесу".
- Уход**
- Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежелакированной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью.
- Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8-10). После очистки поверхность необходимо вымыть тщательно чистой водой.
- ОХРАНА ТРУДА**
- Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом.
- На лак имеется паспорт техники безопасности.
- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**
- Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.