

ПАНССАРИМААЛИН ЛИУКУЭСТЭ**PANSSARIMAALIN LIUKUESTE**

Код 007 9200

Тип	Специальный порошок для придания грубости и противоскольжения поверхности. Содержит полые легкие силикатные микрошарики максимальным размером 300 мкм.
Область применения	Предназначен для создания нескользящей поверхности при окраске металлических крыш.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Плотность	0,4 г/см ³ .
Средняя толщина стенки	5-10% диаметра шарика
Твердость	5 по шкале Мооса.
Цвет	Серый.
Термостойкость	Температура расплавления: 1200-1350° С.
Хранение	Тару сохранять плотно закрытой во избежание увлажнения и попадания пыли в порошок.
Тара	1/3 л (пр. 150 г).

ПАНССАРИМААЛИН ЛИУКУЭСТЭ**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

- Окраска/обработка** В случае применения порошка против скольжения система окраски "Панссаримаали" или "Репко" обязательно включает 2 слоя краски и порошок добавляется в последний, т.е., верхний слой.
- Соотношение смешивания: банка порошка, т.е., 1/3 л (пр. 150 гр) на 10 л краски "Панссаримаали" или "Репко". Соответственно в 3 л краски добавляется пр. 50 гр порошка.
- ОХРАНА ТРУДА** Состав порошка не предполагает особых мер предосторожности. Работу выполнять с тщательностью, избегая лишнего соприкосновения с материалом.
- На порошок имеется паспорт техники безопасности.
- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.