

ПИТО грунтовка для наружных работ**PIITO Ulkopohjamaali**

Код 417 6201, 417 6003

Тип	Акрилатная грунтовка для наружной окраски деревянных поверхностей.
Область применения	Предназначена для грунтования наружных дощатых стен, обшивочных досок, перил, заборов и т.п. поверхностей. Подходит для грунтовочной окраски новых, загрунтованных промышленным способом, или окрашенных ранее деревянных поверхностей перед нанесением покрывных красок "Пика-Техо" или "Ультра".

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	На пиленую поверхность – 4–6 м ² /л. На строганую поверхность – 7–9 м ² /л.
Сухой остаток	40%.
Плотность	Ок. 1,3 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится широкой кистью или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,018"- 0,023", т.е. 0,460-0,580 мм. Допускается разбавить до 10% по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	На отлип – 1 час. В нормальных условиях следующий слой можно наносить через 2–4 часа. При более низкой температуре и в сырую погоду высыхание замедляется.
Блеск	Матовый.
Базис	AP и C.
Цвет	Белую краску базиса AP можно применять как таковую или колеровать близко к цвету покрывной краски. Цвет не является точным.
Хранение	Защищать от мороза. В неплотно закрытой или неполной таре краска не выдерживает длительного хранения.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.

ПИТО грунтовка для наружных работ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, т.е. относительная влажность древесины должна быть ниже 20%. Температура воздуха во время покрасочных работ и высыхания должна быть не ниже +5° С, а относительная влажность воздуха не выше 80%.
Предварительная подготовка	Неокрашенные поверхности: При необходимости очистить неокрашенную или загрунтованную промышленным способом деревянную поверхность от грязи, пыли, плесени и посторонних включений. Древесину загрунтовать по возможности на самой ранней стадии строительства грунтовочным антисептиком "Валтти-Похьюсте" или "Валтти Аквабейс". Защитить ржавеющие металлические детали, например, шляпки гвоздей, противокоррозионной грунтовкой "Ростекс". Смолу удалить и сучки изолировать лаком "Оксалакка". Ранее окрашенная поверхность: Удалить отслаивающуюся краску скребком и очистить поверхность с помощью стальной щетки. Загрязненные и заплесневелые поверхности вымыть гипохлоритным составом "Хомеенпойсто" согласно инструкции по применению. Нанести на очищенные до чистого дерева поверхности грунтовочный антисептик "Валтти-Похьюсте" или "Валтти Аквабейс". Затем загрунтовать эти участки грунтовкой "Пито", разбавленной на 5%.
Окраска	Перед применением грунтовку тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой до 10%. Наносить краску широкой кистью или распылением под высоким давлением с последующим выравниванием кистью. Торцевые концы древесины обработать особенно тщательно. Покрывную окраску рекомендуется проводить как можно скорее после грунтования, однако не позднее, чем через 10 месяцев. Нанести 1–2 слоя краски "Ультра" или "Пика-Техо" в зависимости от разницы в цвете подложки и состояния окрашиваемой поверхности.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой. Слегка затвердевшую краску можно легко удалить с инструментов при помощи средства "Пенсселипесу".
ОХРАНА ТРУДА	Содержит октил-изотиазолин и оксид цинка. РАЗДРАЖАЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО. КОНТАКТ С КОЖЕЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ. МОЖЕТ ОКАЗАТЬ ДЛИТЕЛЬНОЕ НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДНУЮ СРЕДУ. Избегать попадания на кожу. Носить защитные перчатки. В случае проглатывания незамедлительно обратиться к врачу и показать данную упаковку или этикетку. Не допускать попадания в канализацию. Беречь от детей. На грунтовку имеется паспорт техники безопасности.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.