

СИРОПЛАСТ 2 краска для потолков**SIROPLAST 2**
Код 892 0201

Тип	Водоразбавляемая сополимерная краска с добавлением акрила.
Область применения	Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных поверхностей, гипсовых и древесноволокнистых плит внутри здания. Применяется для грунтовки и окраски внутренних стен и потолков в сухих помещениях.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	На впитывающие поверхности – 5-7 м ² /л. На невпитывающие поверхности – 9-11 м ² /л.
Сухой остаток	30%.
Плотность	1,4 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,017" – 0,021". Допускается разбавлять на 0-10% по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – 30 мин. Следующий слой можно наносить через 2-4 часа.
Блеск	Совершенно матовый.
Базис	АР.
Цвет	Белый, а также светлые цвета по каталогам «Тиккурила Симфония». Применять только половину от указанного в рецептуре объема пигментных паст. Возможны незначительные отклонения от цветов эталона.
Стойкость к мытью	Выдерживает очистку мокрой тряпкой, а также легкое мытье.
Химстойкость	Выдерживает чистящие химикаты и слабые растворители, например, уайт-спирит.
Термостойкость	85°C.
Хранение	Защищать от мороза!
Тара	2,7 л, 9 л, 18 л.

СИРОПЛАСТ 2

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5°C, и относительная влажность воздуха менее 80%.
Предварительная подготовка	<p>Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости выправлять поверхность шпатлевкой серии "Спаккели" или "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Окрасить краской "Сиропласт 2".</p> <p>Окрашенная ранее поверхность: Поверхность вымыть разбавленным моющим средством "Маалипесу", затем промыть чистой водой. Неровности выровнять шпатлевкой серии "Спаккели" или "Престо", высохшую поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить и окрасить краской "Сиропласт 2".</p>
Окраска	<p>Краску тщательно перемешать перед применением. При необходимости разводить водой. Наносить кистью, валиком или распылением в 1-2 слоя.</p> <p>Ремонтная окраска: Ремонтная окраска покрытия из "Сиропласт 2" производится этой же краской или краской такого же типа. См. пункт "Предварительная подготовка".</p>
Очистка инструментов	<p>Удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно промыть водой.</p> <p>Слегка затвердевшую краску можно удалить легко с инструментов при помощи средства "Пенсселипесу".</p>
Уход	<p>Окрашенная поверхность достигает окончательной износо-, а также химстойкости прибл. через 4 недели от нанесения краски, в течение которых следует избегать очистки поверхности моющими средствами.</p> <p>Спустя месяц после нанесения рекомендуется лишь очистка пылесосом, сухой шваброй или тряпкой. Применение влажной очистки может оставить след на покрытии, в особенности, если оно темного цвета.</p>
ОХРАНА ТРУДА	<p>Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая лишнего, ненужного соприкосновения с материалом.</p> <p>По краске имеется паспорт техники безопасности.</p>
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.