

**СИРОПЛАСТ 20 ремонтная краска****SIROPLAST 20**  
Код 895 6001

<b>Тип</b>	Водоразбавляемая сополимерная краска с добавлением акрилата.
<b>Область применения</b>	Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных поверхностей, гипсовых и древесноволокнистых плит внутри здания. Применяется также для ремонтной окраски ранее окрашенных поверхностей.  Для окраски внутренних стен и потолков в сухих помещениях.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Расход</b>	На впитывающие поверхности – 5-7 м <sup>2</sup> /л. На невпитывающие поверхности – 9 -11 м <sup>2</sup> /л.
<b>Сухой остаток</b>	Ок. 36%, в зависимости от цвета.
<b>Плотность</b>	1,3 кг/л в зависимости от цвета.
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится валиком, кистью или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,017" – 0,021". Допускается разбавлять на 0-10% по объему.
<b>Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%</b>	От пыли – 30 мин. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа.
<b>Блеск</b>	Полуматовый.
<b>Базис</b>	А.
<b>Цвет</b>	Белый, а также светлые цвета по каталогам «Тиккурила Симфония».
<b>Стойкость к мытью</b>	Выдерживает более 5000 проходов щеткой.
<b>Химстойкость</b>	Выдерживает чистящие химикаты и слабые растворители, например, уайт-спирит.
<b>Термостойкость</b>	85°C сухого тепла.
<b>Хранение</b>	Защищать от мороза!
<b>Тара</b>	18 л.

**СИРОПЛАСТ 20****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5°C, и относительная влажность воздуха менее 80%.
<b>Предварительная подготовка</b>	<b>Неокрашенная поверхность:</b> Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости выровнять поверхность шпатлевкой серии "Спаккели" или "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать, а пыль удалить. Окрасить напрямую краской "Сиропласт 20" или сначала загрунтовать краской "Сиропласт 2".  <b>Окрашенная ранее поверхность:</b> Поверхность вымыть разбавленным моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Твердую, глянцевую, окрашенную алкидной краской, поверхность отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Неровности выровнять шпатлевкой серии "Спаккели" или "Престо", высохшую поверхность отшлифовать и пыль удалить. При необходимости загрунтовать краской "Сиропласт 2".
<b>Окраска</b>	Краску тщательно перемешать перед применением. При необходимости разводить водой. Наносить валиком, кистью или распылением в 1-2 слоя.  <b>Ремонтная окраска:</b> Ремонтная окраска покрытия из "Сиропласт 12" производится этой же краской или краской такого же типа. См. пункт "Предварительная подготовка".
<b>Очистка инструментов</b>	Удалить лишнюю краску с инструмента и незамедлительно промыть водой.  Слегка затвердевшую краску можно удалить легко с инструментов при помощи средства "Пенсселипесу".
<b>Уход</b>	Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеекрасочной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью.  Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8-10). После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.
<b>ОХРАНА ТРУДА</b>	Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая лишнего, ненужного соприкосновения с материалом.  По краске имеется паспорт техники безопасности.
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.