

ТИКСОМАТ**TIKOMATT**
Код 520 0201

Тип	Желеобразная алкидная краска.
Область применения	Предназначена для первичной и ремонтной окраски оштукатуренных, зашпатлеванных, деревянных, древесностружечных и древесноволокнистых поверхностей внутри зданий. Применяется для окраски потолков.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	10-12 м ² / л.
Сухой остаток	Около 50 %.
Плотность	1,5 кг/л.
Разбавитель	Уайт-спирит 1050.
Способ нанесения	Наносится кистью, распылением или валиком. При нанесении безвоздушным распылением применять сопло 0,013" – 0,018", т.е. 0,330-0,460 мм. Допускается разбавлять до 5% по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – 1 час. Следующий слой можно наносить через сутки.
Блеск	Совершенно матовый.
Цвет	Белый.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.
Тара	1 л, 3 л, 10 л, 20 л.

ТИКСОМАТ**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5°C, и относительная влажность воздуха менее 80%.
Предварительная подготовка	Неокрашенные поверхности: Очистить поверхность от грязи и пыли. Ранее окрашенные поверхности: Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть.
Окраска	"Тиксомат" обычно не перемешивают и не разбавляют. При необходимости, например для грунтования, "Тиксомат" можно разбавить уайт-спиритом 1050 на 10%. После разбавления краска должна постоять примерно час для восстановления тиксотропности. Наносить краску валиком, распылением или кистью в 1-2 слоя. Для грунтования обычно применяется "Тиксрмат" но при необходимости можно применить и грунтовку "Еху".
Очистка инструментов	Удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно вымыть инструмент уайт-спиритом или моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежееккрашенной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью. Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (рН 8-10). После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.
ОХРАНА ТРУДА	Содержит уайт-спирит. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. Избегать вдыхания паров растворителей. Организовать эффективный воздухообмен. В случае проглатывания внутрь незамедлительно обратиться к врачу и показать данную спецификацию или этикетку. На краску имеется паспорт техники безопасности.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.