

**ЮККОСПОХЪЯ грунтовка****YKKÖSPONJA**  
Код 284 0201

<b>Тип</b>	Акрилатно-сополимерная латексная грунтовка.
<b>Область применения</b>	Предназначена для грунтовки и окраски бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных, кирпичных и картонных поверхностей, обоев, а также древесностружечных и -волоконистых плит внутри помещения. Применима также для ремонтной окраски ранее окрашенных поверхностей.  Применяется для окраски стен и потолков в сухих помещениях.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Расход</b>	Для впитывающих поверхностей – 7-9 м <sup>2</sup> /л. Для невпитывающих поверхностей – 10-12 м <sup>2</sup> /л.
<b>Сухой остаток</b>	32%.
<b>Плотность</b>	1,4 кг/л.
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью, валиком или распылением. При нанесении под высоким давлением применять сопло 0,018"- 0,023", разбавить до 10% по объему.
<b>Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%</b>	От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа
<b>Блеск</b>	Совершенно матовый.
<b>Базис</b>	AP.
<b>Цвет</b>	Белый. Колеруется в светлые цвета по каталогам "Тиккурила Симфония". При колеровке употребить только половину от указанного в рецептуре объема пигментных паст. Могут быть незначительные отклонения по цвету от эталона.
<b>Стойкость к мытью</b>	Выдерживает вытирание влажной тканью и легкую мокрую очистку.
<b>Термостойкость</b>	85°C.
<b>Хранение</b>	Защищать от мороза.
<b>Тара</b>	18 л.

## ЮККОСПОХЪЯ грунтовка

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5°C, и относительная влажность воздуха менее 80%.
<b>Предварительная подготовка</b>	<p><b>Новая деревянная поверхность:</b> Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости выправить поверхность шпатлевкой серии "Спаккели" или "Престо". Нанести грунтовку "Юккоспохья".</p> <p><b>Ранее лакированная поверхность:</b> Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Твердые, глянцевые поверхности отшлифовать до матового состояния и пыль от шлифовки удалить. Выправить неровности шпатлевкой "Престо" или "Спаккели". Высохшую поверхность отшлифовать и пыль удалить.</p>
<b>Окраска</b>	Грунтовку тщательно перемешать перед применением. При необходимости разбавить водой. Наносить валиком, кистью или распылением в 1-2 слоя.
<b>Очистка инструментов</b>	Удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно промыть водой или моющим средством "Пенсселипесу".
<b>Уход</b>	<p>В нормальных условиях окрашенное покрытие достигает своей окончательной твердости и износостойкости в течение четырех недель после окраски, поэтому рекомендуется избегать сильной очистки поверхности в этот период. Очищать поверхность мягкой щеткой или тряпкой.</p> <p>Для очистки покрытия из "Юккоспохья" предпочтительно применять сухую очистку пылесосом или мягкой тканью. Влажная очистка может привести к образованию следов, в особенности на поверхностях, окрашенных в более темные тона.</p>
<b>ОХРАНА ТРУДА</b>	<p>Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного ненужного соприкосновения с материалом.</p> <p>По грунтовке имеется паспорт техники безопасности.</p>
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.